



Magma Poliuretani srls

Via Morera 11, 28100 Novara (NO)
Mob. +39 349 2894327

www.magmapoliuretani.it
info@magmapoliuretani.it

Committente	Carlo Rossi	Proprietario	Carlo Rossi
Telefono	0321 123456	Telefono	
Cellulare		Cellulare	
Codice fiscale/P.IVA		Codice fiscale/P.IVA	
Email		Email	
Data inizio lavori	11/08/20	Luogo	Novara
Data fine lavori	11/08/20	Indirizzo	
Sistema utilizzato	Magmapol	Responsabile	Geom. Carlo Bianchi
		Lotto	

Rilievi effettuati

Tipo di applicazione	spruzzo sottotetto		
Tipo di supporto	cemento grezzo		
Condizioni del supporto (Pulizia)	<input type="checkbox"/> Buona	<input checked="" type="checkbox"/> Sufficiente	<input type="checkbox"/> Pessima
Velocità del vento	Km/h	ambiente chiuso	
Temperatura ambiente	°C	22	
Temperatura supporto	°C	20	
Umidità ambiente	%	55,0%	
Umidità supporto	%	1,8%	
Superficie totale	m ²	164	
Spessore richiesto	cm	10	
Spessore medio	cm	10,1	
Densità dichiarata	kg/m ³	40	
Densità effettiva	kg/m ³	45	
Resistenza termica dichiarata	m ² K/W	3,74	

Protezioni utilizzate

Note

Prove di misurazione

[spessore in cm dello strato isolante ogni 10 m² di superficie posata]

1	10,1	21	41
2	10	22	42
3	10	23	43
4	10,2	24	44
5	10	25	45
6	10,1	26	46
7	10	27	47
8	10	28	48
9	10	29	49
10	10,1	30	50
11	10	31	51
12	10	32	52
13	10,2	33	53
14	10	34	54
15	10,1	35	55
16	10	36	56
17	10	37	57
18		38	58
19		39	59
20		40	60